FICHE TECHNIQUE
Bordure en béton – EN 1340

kronimus®
créativité. compétence. qualité.

Produit: Bordures hautes 15/18/30 cm **Longeur:** 100 cm

Caractéristiques		Exigences / Remarques
Modèle		Béton bicouche, épaisseur du parement ≥ 8 mm
Description		DM 18/30/100 Qualité **DUI**
		Standard
Dimensions Nominales et écarts Dimensionnels admissibles (mm)	Longueur Hauteur Largeur	995 ± 5 300 ± 5 179 ± 5
Recettes		Selon documentation et tarifs contractuels (autres coloris sur demande)
Traitements de surface		Selon documentation et tarifs contractuels (traitements sur demande)
Résistance aux agressions climatiques		Selon EN 1340, alinéa 5.3.2.2 classe 3, marquage **D**
Résistance à la traction-fexion		Selon EN 1340, alinéa 5.3.3.2 marquage **U**
Résistance à l'abrasion		Selon EN 1340, alinéa 5.3.4.2 classe 4, marquage **I**
Qualité antidérapante		SRT ≥ 55

Remarques particllières :
La résistance à la traction-flexion est obtenue au bout du 14ème jour de production.
La résistance à l'abrasion et aux agressions climatiques est obtenue au bout du 28ème jour de production.
Des efflorescences peuvent apparaître, elles n'affectent pas la qualité, ni l'utilité du produit.
Des différences de structures de surface peuvent survenir, elles sont dues aux inévitables variations des matières premières et n'affectent en rien la qualité ou la fonctionnalité des Bordure. Des nuances dans l'intensité des coloris sont possibles, suite à de légères variations dans les colorants et dans le processus de séchage. Celles-ci n'ont aucune incidence sur la qualité, ni sur l'utilisation de la bordure

www.kronimus.fr

Siège social
Kronimus AG Béton Manufacturé
Josef-Herrmann-Str. 4-6
D-76473 Iffezheim
Tél. +49 (0) 7229 69-0
info@kronimus.de

Kronimus S.A.S.
Béton Manufacturé
Route de Marange 9
F-57281 Maizières-lès-Metz
Tél. +33 3 87 80 11 44
contact@kronimusfrance.com

Kronimus AG
Béton Manufacturé
Industriestraße 9
D-79258 Hartheim am Rhein
Tél. +49 (0) 7633 90898-0
info@kronimus.de

responsable: D. Hensel
vérifié: N. Rühland
au: 18.10.2024

FICHE TECHNIQUE
Bordure en béton – EN 1340

kronimus®
créativité. compétence. qualité.

Produit: Bordures hautes 15/18/30 cm **Longeur:** 100 cm

Dimensions modulaires: 18/30/100

Vue de dessus



Profil



LES DIMENSIONS SUR LE PLAN SONT APPROXIMATIVES.
LES TOLERANCES DIMENSIONELLES DES MATERIAUX SONT INEVITABLES.
NOUS NE PRENNONS AUCUNE RESPONSABILITE QUANT A LA MISE EN OEUVRE ET LA POSE DES ELEMENTS KRONIMUS

Plan No.: PB-011318-

Echelle 1:10

Dim. en cm

					Date	Nom
E						
D				Dessiné	16.10.24	EberhLi
C				Verifié		
B				Accordé		
A						
Ind.	Rectifié	Date	Nom			

Bordures hautes 15/18/30/100

kronimus® Kreativ. Kompetent. Qualität.

D-76473 Iffezheim
Tel.: +49 72 29/ 69-0
info@kronimus.de
http://www.kronimus.fr

21/29,7 cm

www.kronimus.fr

Siège social
Kronimus AG Béton Manufacturé
Josef-Herrmann-Str. 4-6
D-76473 Iffezheim
Tél. +49 (0) 7229 69-0
info@kronimus.de

Kronimus S.A.S.
Béton Manufacturé
Route de Marange 9
F-57281 Maizières-lès-Metz
Tél. +33 3 87 80 11 44
contact@kronimusfrance.com

Kronimus AG
Béton Manufacturé
Industriestraße 9
D-79258 Hartheim am Rhein
Tél. +49 (0) 7633 90898-0
info@kronimus.de

responsable: D. Hensel
vérifié: N. Rühland
au: 18.10.2024